

DATE TEHNICE

Spectral FINAL






Chit bicomponent final





Betox 50 PC

PRODUSE COMPLEMENTARE
INTARITOR

PROPRIETATI

- Umpleri fine
- Aplicare foarte usoara
- Suprafata fina dupa slefuire
- Pentru tratamente fine
- Pentru repararea micilor defecte

SUBSTRATURI		
VOPSEA VECHĂ	Se degresează, se șlefuieste cu P 220 ÷P 280, se degresează din nou	
LAMINATE POLIESTERICE	Se degresează, se șlefuieste uscat cu P 80 ÷P 120, se degresează din nou	
OTEL	Se degresează, se șlefuieste uscat cu P 80 ÷P 120, se degresează din nou	
OTEL GALVANIZAT	Se degresează, se matuiește cu o lavetă abrazivă, se degresează din nou, se aplică EXTRA 715 conform datelor tehnice ale lui EXTRA 715	
ALUMINIU	Se degresează, se matuiește cu o lavetă abrazivă, se degresează din nou	
GRUNDURI ACRILICE BICOMPONENTE	Se degresează, se șlefuieste cu P 220 ÷P 280, se degresează din nou	
UNDER 385	De la 30 minute până la 12 h la 20°C: fără șlefuire Peste 12h: se degresează, se șlefuieste cu P 220 ÷P 280, se degresează din nou	
ATENȚIE: CHITUL NU TREBUIE APLICAT DIRECT PE GRUNDURI REACTIVE SAU PE PRODUSELE ACRILICE MONOCOMPONENTE ȘI NITROCELULOZICE		
MIXARE		
	SPECTRAL FINAL INTARITOR	GREUTATE
		100 g 2÷3 g
COMPUSI ORGANICI VOLATILI		
*Limita VOC II/B/b I **	250g/l	
Continut actual VOC	90g/l	
*Conform Directivei UE 2004/42/CE		
CONDITII DE APLICARE		
La temperaturi de +10°C.		
APLICARE		
	Se curată și se șlefuieste suprafața	
	Se degresează cu Spectral EXTRA785.	
	Se amestecă componentele până se obține o culoare uniformă. Este indicat să se folosească un dozator pentru elementele componente.	
	Se aplică chitul în strat de max.:5mm.	

	4-6 minute /20°C	
TIMP DE USCARE		
	20°C	60°C
	20÷30 minute	10 minute
ATENȚIE: TIMPUL DE USCARE DEPINDE DE TEMPERATURA COMPONENTELOR		
USCARE LA RADIATORUL CU INFRAROSU		
	Distanța Timpul de uscare depinde de tipul și puterea lampii	Urmăriți instrucțiunile producătorului Aproximativ 5 min.
SLEFUIRE		
	INITIAL	P 180÷P 240
	FINAL	P 240÷P 320
CULOARE		
Alb		
CURATAREA ECHIPAMENTULUI		
Solvent NC		
CONDITII DE DEPOZITARE		
SE DEPOZITEAZA IN SPATII FERITE DE FOC SI SURSE DE CALDURA, DEPARTE DE LUMINA SOARELUI		
TERMEN DE VALABILITATE		
SPECTRAL FINAL	24 LUNI/ 20°C	
INTARITOR	18 LUNI /20°C	
PROTECTIA MUNCII		
A se vedea datele de protecția muncii		
ALTE INFORMATII		
<p>Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesionale față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale</p>		