

DATE TEHNICE

## **Spectral FM**






CHIT CU FIBRA DE STICLA BICOMPONENT

Betox 50 PC

**PRODUSE COMPLEMENTARE**  
INTARITOR

### **PROPRIETATI**

- REZISTENTA MECANICA RIDICATA
- ELASTICITATE MARITA
- CONTRACTIE VOLUMETRICA  
SCAZUTA
- PERFECT PENTRU REPARAREA  
DEFECTELOR MARI

SUBSTRATURI		
VOPSEA VECHĂ	Se degresează, se șlefuieste cu P 220 ÷P 280, se degresează din nou.	
LAMINATE POLIESTERICE	Se degresează, se șlefuieste uscat cu P 80 ÷P 120, se degresează din nou.	
OTEL	Se degresează, se șlefuieste uscat cu P 80 ÷P 120, se degresează din nou.	
OTEL GALVANIZAT	Se degresează, se matuiește cu o lavetă abrazivă, se degresează din nou aplicându-se Extra 715, se șterge apoi suprafața și se degresează conform indicațiilor tehnice de la Extra 715.	
ALUMINIU	Se degresează, se matuiește cu o lavetă abrazivă și se degresează din nou.	
GRUNDURI ACRILICE BICOMPONENTE	Se degresează, se șlefuieste uscat cu P 220 ÷P 280, se degresează din nou.	
UNDER 385	De la 30 minute până la 12 h la 20°C: fără șlefuire. Peste 12h: se degresează, se șlefuieste cu P 220 ÷P 280, se degresează din nou.	
ATENȚIE :CHITURILE NU TREBUIE APLICATE PE GRUNDURI RADIOACTIVE SAU PE PRODUSELE ACRILICE MONOCOMPONENTE ȘI NITROCELULOZICE.		
MIXARE		
	SPECTRAL FM	GREUTATE
	INTARITOR	100 g 2÷3 g
COMPUSI ORGANICI VOLATILI		
LIMITA VOC/B/b	250g/l	
CONTINUT ACTUAL VOC	90g/l	
CONFORM Directivei UE 2004/42/CE		
CONDITII DE APLICARE		
TEMPERATURA +10°C.		
ALICARE		
	Se curată și se șlefuieste suprafața.	
	Se degresează cu SPECTRAL EXTRA 785.	
	Amestecați componentele până obțineți o culoare uniformă . Intaritorul se pune atât cât este necesar.	
	Aplicați chitul într-un strat de max.5mm	

	4-8 minute/20°C	
<b>TIMP DE USCARE</b>		
	20°C	60°C
	20-30 minute	10 minute
ATENȚIE: TIMPUL DE USCARE DEPINDE DE TEMPERATURA COMPONENTELOR.		
<b>USCARE LA RADIATORUL CU INFRAROSU</b>		
	Distanta  Timpul de uscare depinde de tipul si puterea lampii	Urmati indicatiile producatorului  Aproximativ 5 minute
<b>SLEFUIRE</b>		
	Starea initiala	P 80 ÷ P 120
<b>CULOARE</b>		
Verde		
<b>CURATAREA ECHIPAMENTULUI</b>		
Solvent NC		
<b>CONDITII DE DEPOZITARE</b>		
Se depoziteaza in incaperi uscate departe de surse de foc si caldura si de razele directe ale soarelui.		
<b>TERMEN DE VALABILITATE</b>		
SPECTRAL FM	24 LUNI /20°C	
INTARITOR	18 LUNI /20°C	
<b>PROTECTIA MUNCII</b>		
A SE VEDEA DATELE DE PROTECTIA MUNCII.		
<b>ALTE INFORMATII</b>		
Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale		