

DATE TEHNICE

Spectral SOFT

CHIT BICOMPONENT MULTIFUNCTIONAL






PRODUSE COMPLEMENTARE





Betox 50 PC

INTARITOR

PROPRIETATI

- Chit universal polisteric
- Combina proprietatile unui chit de umplere
- Aplicare foarte usoara
- Slefuire usoara
- Suprafata fina dupa flefuire

SUBSTRATURI		
VOPSEA VECHЕ	Se degreseaza,se slefuieste cu P 220 ÷P 280,se degreasea din nou.	
LAMINATE POLIESTERICE	Se degreseaza, se slefuieste uscat cu P 80 ÷P 120,se degreseaza din nou.	
OTEL	Se degreseaza, se slefuieste uscat cu P 80 ÷P 120, se slefuieste din nou.	
OTEL GALVANIZAT	Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou.	
ALUMINIU	Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degresaza din nou.	
GRUNDURI ACRILICE BICOMPONENTE	Se degreaseaza , se slefuieste cu P 220 ÷P 280,se degreseaza din nou.	
UNDER 385	De la 30 minute pana la 12 h la 20°C:f ara slefuire. Peste 12h :Se degreseaza, se slefuieste cu P 220 ÷P 280,se degreseaza din nou.	
ATENTIE: CHITUL NU TREBUIE APLICAT DIRECT PE GRUNDURI REACTIVE SAU PE PRODUSE LE ACRILICE MONOCOMPONENTE SI NITROCELULOZICE..		
MIXARE		
	SPECTRAL SOFT INTARITOR	GREUTATE 100 g 2÷3 g
COMPUSI ORGANICI VOLATILI		
LimitaVOC II/B/b I *Continut actual VOC	250g/l 90g/l	
*Conform Directivei UE 2004/42/CE.		
CONDITII DE APLICARE		
La temperaturi de +10°C.		
APLICARE		
	Se curata si se slefuieste suprafata.	
	Se degreseaza cu SPECTRAL EXTRA 785.	
	Se amesteca componentele pana se obtine o culoare uiforma. Este indicat a se folosi un dozator pentru elementele componente.	
	Chitul se aplica intr-un strat de max 5 mm.	

	4:6 minute /20°C	
TIMP DE USCARE		
	20°C	60°C
	20÷30 minute	10 minute
ATENTIE: TIMPUL DE USCARE DEPINDE DE TEMPERATURA COMPONENTELOR.		
USCARE LA RADIATORUL CU INFRAROSU		
	Distanta Timpul de uscare depinde de tipul si puterea lampii	Urmati indicatiile producatorului. Aproximativ 5 min.
SLEFUIRE		
	Initial	P 80÷P 120
	Final	P 120÷P 240
CULOARE		
Bej		
CURATAREA ECHIPAMENTULUI		
Solvent NC		
CONDITII DE DEPOZITARE		
SE DEPOZITEAZA IN SPATII FERITE DE FOC SI SURSE DE CALDURA, DEPARTE DE LUMINA SOARELUI		
TERMEN DE VALABILITATE		
SPECTRAL SOFT	24 LUNI /20°C	
INTARITOR	18 LUNI /20°C	
PROTECTIA MUNCII		
A SE VEDEA DATELE DE PROTECTIA MUNCII.		
ALTE INFORMATII		
<p>Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesionale față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale</p>		