



**DATE TEHNICE**

## **Spectral PLAST 705**








Agent pentru cresterea aderenței pentru plastic otel, otel galvanizat, otel  
inoxidabil ,aluminu








### **PRODUSE COMPLEMENTARE**

Spectral PLAST 705 AGENT PENTRU CRESTEREA ADERENȚEI

### **PROPRIETATI**

- Aderenta perfecta
- OBLIGATORIU pentru lacuirea polipropilenei si a amestecurilor acesteia
- RECOMANDAT si pentru alte tipuri de plastice

SUBSTRATURI				
Plastice, in special polipropilena (PP) si amestecurile acesteia		Pastrati elementul la temperatura de +50° pentru cel putin 30 minute.Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva,se degresaza din nou.		
Otel		Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva,se degreseaza din nou		
Otel galvanizat				
Otel inoxidabil				
Poliesterice si laminate epoxidice				
Aluminiu				
Atentie: SPECTRAL PLAST 705 nu adera la polipropilena (PE) sau Teflon (PTFE).				
COMPUSI ORGANICI VOLATILI				
VOCII/B/limit SPECTRAL PLAST 705 ,spray		840g/l		
Actual VOC content SPECTRAL PLAST 705 ,spray		710g/l		
APLICAREA SPECTRAL PLAST 705				
	Se degreseaza			
	Se sterge cu o laveta abraziva			
	Se degreseaza			
	Pistol de vopsitorie gravitacional	Duza	Presiune	Distanta
		1.2÷ 1.4mm	Atenie: A se urma instructiunile producatorului	
	Numarul benzilor	1÷ 2		
	Distanta intre benzi	5÷ 10µm		
	5 ÷ 10min			
APLICAREA SPECTRAL PLAST 705 SPRAY				
	Se degreseaza			

	Se matuieste cu o laveta abraziva
	Se degreseaza
	2 minute
	1-2 straturi
	5÷ 10 minute/20°C
	5 .ATENTIE: Curatati supapa.Intoarceti invers pentru 5 secunde pana cand supapa este goala.
ATENTIE: Inainte de aplicarea lacului nu slefuiti Spectral PLAST 705.	
<b>TIMPUL DE USCARE</b>	
	5 ÷ 10 minute / 20°C
<b>CULOARE</b>	
Galben	
<b>CURATAREA ECHIPAMENTULUI</b>	
Spectral SOLV 855 diluant acrilic sau NC solvent.	
<b>CONDITII DE DEPOZITARE</b>	
Se depoziteaza in spatii ferite de foc si surse de caldura, departe de lumina soarelui	
<b>TERMEN DE VALABILITATE</b>	
Spectral PLAST 705	24 LUNI/20°C
Spectral PLAST 705 SPRAY	5 ANI/20°C
<b>PROTECTIA MUNCII</b>	
A SE VEDEA DATELE DE PROTECTIA MUNCII	

**ALTE INFORMATII**

Numar de inregistrare: 000024104.

Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesionale față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale