

DATE TEHNICE

# **Spectral PLAST 825**

ADITIV PENTRU PLASTIC

## **PRODUSE COMPLEMENTARE**

Spectral PLAST 825  
Spectral SOLV 855

Agent de crestere a aderenței  
Diluant acrilic, standard








## **PROPRIETATI**

Aditiv pentru grunduri bicomponente dar utilizat si ca  
grund monocomponent

Aderenta foarte buna la plastic

Esential pentru polipropilena si amestecurile acesteia

Recomandat pentru acoperirea tuturor tipurilor de plastic

SUBSTRATURI						
Plastice, in special PP si amestecurile acesteia		Se tine la +50°C pentru cel putin 30 de minute. Se degreseaza cu Spectra PLAST 815 ,se matuieste cu o laveta abraziva si se degreseaza apoi cu Spectral PLAST 815.				
ATENTIE: Spectral PLAST 825 nu imbunatateste aderența PE (polietilena) sau PTFE (Teflon).						
UTILIZAREA Spectral PLAST 825						
ADITIVE PENTRU FILERE BICOMPONENTE		FILERE MONOCOMPONENTE				
<p>Pentru a creste aderența la plastic(in special PP si amestecurile acesteia),se adauga :</p> <p style="text-align: center;"><b>30%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(v/v)din cantitatea pentru aplicare</b></p> <p>A se vedea TDS pentru exemplul de amestec Aplicati conform instructiunilor din TDS.</p> <p><b>FILERE COMPATIBILE CU Spectral PLAST 825:</b> Spectral UNDER 325 filler acrilic Spectral UNDER325 -00 filler acrilic Spectral UNDER 335 filler acrilic Spectral UNDER 355 filler acrilic Spectral UNDER355-00 filler acrilic Spectral UNDER 365 filler acrilic Spectral UNDER365-00 filler acrilic Spectral UNDER 385 filler acrilic Spectral UNDER00-RACE filler aspartic</p> <p>NU SE FOLOSESTE LA PRODUSELE PE BAZA DE APA</p>		Spectral PLAST 825	Volum 1	Greutate 100		
		Spectral SOLV 855	1	96		
		Pistol de vopsitorie gravitacional	Duza	Presiune	Distanta	
		1.2-1.3mm	3-4 bar	15 -20cm		
		Spray cu presiune scazuta	URMATI INSTRUCTIUNILE PRODUCATORULUI	1.2-1.3mm	2bar	10 -15cm
			Numarul straturilor	1-2		
		Distanta intre benzi	5-10 µm			
		2- 5min				
	Timp de uscare	5-10min/ 20°C				
CURATAREA ECHIPAMENTULUI						
Spectral SOLV 855 diluant acrilic NC solvent						

<b>CONDITII DE DEPOZITARE</b>	
SE DEPOZITEAZA IN SPATII FERITE DE FOC SI SURSE DE CALDURA, DEPARTE DE LUMINA SOARELUI	
.	
<b>TERMEN DE VALABILITATE</b>	
Spectral PLAST 825	24 LUNI/20°C
<b>PROTECTIA MUNCII</b>	
A SE VEDEA DATELE DE PROTECTIA MUNCII	
<b>ALTE INFORMATII</b>	
Numar de inregistrare: 000024104.  Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale	