

DATE TEHNICE

Spectral PLAST






CHIT BICOMPONENT PENTRU MATERIALE PLASTICE





Betox50PC

PRODUSE COMPLEMENTARE
INTARITOR

PROPRIETATI

- Foarte elastic
 - Moale
- Rezistenta la ciobire
- Excelenta aderare la cele mai multe mase plastice(exceptie fac PE,PTFE si mixurile acestora)

SUBSTRATURI		
Mase plastice cu exceptia PE,PTFE si ale amestecurilor acestora	Se degreseaza,se matuieste cu un laveta abraziva, se degreseaza din nou.	
Vopsea veche	Se degreseaza, se slefuieste cu P220 ÷P280,se degreseaza din nou.	
Otel	Se degreseaza, se slefuieste cu P80 ÷P120,se degreseaza din nou	
Otel galvanizat	Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva,se degreseaza din nou	
Aluminiu	Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva,se degreseaza din nou	
Grunduri acrilice bicomponente	Se degreseaza, se slefuieste cu P220 ÷P280,se degreseaza din nou	
UNDER 385	De la 30 minute pana la 12 h, la 20°C:fara slefuire Peste 12h:se degreseaza, se slefuieste cu P220 ÷P280,se degreseaza din nou	
ATENTIE: CHITUL NU TREBUIE APLICAT DIRECT PE FILLERELE REACTIVE (WASH PRIMERE) SAU PE PRODUSE LE ACRILICE MONOCOMPONENTE SI NITROCELULOZICE		
MIXAREA		
	Spectral PLAST INTARITOR	GREUTATE
		100 g 2 g
COMPUSI ORGANICI VOLATILI		
VOCl/B/blimi	250g/l	
Continut actual VOC	90g/l	
*Conform Directivei UE 2004/42/CE		
CONDITII DE APLICARE		
Chitul se aplica la o temperatura de aprox+10°C.		
APLICARE		
	Se curata si se slefuieste suprafata	
	Se degreseaza cu Spectral EXTRA 785 sau Spectral PLAST 815.	
	Se amesteca componentele pana se obtine o culoare uniforma. Este indicat a se folosi un dozator pentru elementele componente.	
	Chitul se aplica intr-un strat de aprox: 3mm.	

	5÷8 minute/20°C	
TIMP DE USCARE		
	20°C	60°C
	30÷45minute	10minute
ATENȚIE: TIMPUL DE USCARE DEPINDE DE TEMPERATURA COMPONENTELOR		
USCARE LA RADIATORUL CU INFRAROSU		
	Distanta Timpul de uscare depinde de tipul si puterea lampii	Respectati indicatiile fabricantului Approximativ 5min.
Slefuire		
	Initial	P120÷P180
	Final	P180÷P240
CULOARE		
Gri		
CURATAREA ECHIPAMENTELOR		
NC solvent		
CONDITII DE DEPOZITARE		
SE DEPOZITEAZA IN SPATII FERITE DE FOC SI SURSE DE CALDURA, DEPARTE DE LUMINA SOARELUI		
.		
TERMEN DE VALABILITATE		
Spectral PLAST	24 LUNI/20°C	
INTARITOR	18 LUNI/20°C	
PROTECTIA MUNCII		
A SE VEDEA DATELE DE PROTECTIA MUNCII		
ALTE INFORMATII		
<p>Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale</p> <p>.</p>		