



DATE TEHNICE

Spectral UNDER 395

Grund Epoxid - Spray





PROPRIETATI

Produs cu aerosol

Perfect pentru reparatii la fata locului si pentru acoperirea zonelor metalice goale

Aditivi speciali anticorozivi

Suprafata neteda

SUBSTRATURI	
Vopsea veche, inclusive vopsea termoplastica	Se degreseaza, si se slefuieste uscat cu P220 ÷ P360.
Chituri poliesterice	Se slefuieste uscat; se utilizeaza P240 ÷ P320 pentru slefuirea finala.
Grunduri epoxidice	Fara slefuire timp de 12h, se slefuieste cu P320 dupa 12 h.
Otel	Se degreseaza si se slefuieste uscat cu P120.
Aluminiu	Se degreseaza, se slefuieste uscat cu P280 ÷ P360 sau se matuieste cu o laveta abraziva si se egreseaza din nou.
Otel galvanizat	Se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva si se degreseaza din nou
Otel inoxidabil	Se degreseaza
Grunduri reactive	Se aplica dupa uscare
Laminate poliesterice	Se degreseaza si se slefuieste uscat cu P280.
CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI	
Limita VOC II/B/e	840 g/l
continut actual VOC	685 g/l
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE	
 2min	Se agita produsul aproximativ 2min inainte de utilizare (pentru uniformizare) Se aplica 2-3 straturi pe suprafata pregatita corespunzator si degresata. Poate fi folosit si in sistem "ud pe ud". Timpul de uscare este de 10-15 minute la 20°C. ATENTIE! Se curate supapa dupa utilizare. Pentru a face acest lucru, se intoarce recipientul cu "susul in jos" pentru cca. 5 secunde pana cand supapa este complet goala.
 2-3 straturi	
 10-15min/20°C	
 5s	

TERMEN DE VALABILITATE	
Spectral UNDER 395	5ani/20°C
PROTECTIA MUNCII	
A se vedea datele din fisa de protectia muncii	
INFORMATII ADITIONALE	
Spectral UNDER 395 este conceput, in principal, pentru acoperirea zonelor metalice goale expuse in timpul lustruirii grundului inainte de a se aplica vopseaua. Datorita proprietatilor sale anticorozive, poate fi utilizat si singur ca grund pentru reparatii la fata locului.	
ALTE INFORMATII	
NUMAR DE INREGISTRARE: 000024104. Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale	