

1/1	Categoria	Lac 2K			
	Numar TDS	NO_21_23	Numar de inregistrare		000024104
	Numar SDS	SDS_NO_3_01	Data intocmirii		28.09.2021

SUPERB CLEAR 8100

LAC HS

PROPRIETATI	TIPOLOGIE HS		DESCRIERE:						
	INTARITOR HARD 90-800		Este un lac HS cu aditivi speciali SR. Rasinile speciale ii dau stralucire excelenta si rezistenta UV.Vascozitatea si particulele solide il recomanda atat pentru aplicarea cu cat si fara diluant.Permite realizarea oricarei structuri exterioare , inclusiv efectul de coaja de portocala OEM.						
	INTARITOARE DISPONIBILE RAPID, STANDARD, LENT,EXTRA LENT								
PRODUSE COMPLEMENTARE			PLUS 750	PLUS 760	PLUS 770	THIN 890	THIN 80-850		
SUBSTRAT	SPECTRAL BASE 2.0 SPECTRAL WAVE 2.0		Se aplica pe straturi uscate de SPECTRAL						
	ATENTIE		Lacul este compatibil cu majoritatea vopselurilor pe baza de apa si de solvent de pe piata						
AMESTEC				VOLUM	GREUTATE	Limita VOC II/B/e *		8400 g/l	
		SUPERB CLEAR 8100		2	100 g	Continut VOC		490 g/l	
		HARD 90-800		1	50 g	* amestecul gata preparat e conform cu UE Directiva 2004/42/CE			
		THIN 80- 850		0-10% For component A	0-9 g				
APLICARE		Vascozitatea DIN 4 in 20°C 17-19 s		0% THIN 80-850 10% THIN 80-850		½ strat + 1 strat 1 strat + 1 strat		Aplicati un strat subtire plin, flash off, aplicati un strat plin ud	
	Grosimea unui singur strat Grosimea maxima a straturilor		25 ÷ 30 µm 70 µm						
		Duza : Ø 1.2-1.4 mm		5-10 min / 20°C Depinde de duza		Este recomandat sa fie aplicat la o temperature de aprox. 15°C si umiditate nu mai mare de70%.			
		Presiunea: 1.7-2.2 bar		STABILITATE 45 min / 20°C cu HARD 90-800 RAPID, 60 min/20°C cu HARD 90-800 STANDARD/LENT/EXTRA LENT					
ALEGEREA INTARITORULUI	Marimea/nr. elementelor		15 – 20 °C	20 – 25 °C	25 – 35 °C	+ 35 °C			
	Pete 1-2 parti		HARD 90-800 FAST THIN 80-850 FAST	HARD 90-800 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-800 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-800 SLOW/EXTRA SLOW THIN 80-850 SLOW			
	Zone medii 3-5 parti		HARD 90-800 FAST THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-800 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-800 STANDARD THIN 80-850 SLOW	HARD 90-800 SLOW/EXTRA SLOW THIN 80-850 SLOW			
	Zone mari 5-10 parti		HARD 90-800 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-800 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-800 SLOW THIN 80-850 SLOW	HARD 90-800 EXTRA SLOW THIN 80-850 SLOW			
	Foarte mari 8 - 13 parti		HARD 90-800 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-800 STANDARD THIN 80-850 SLOW	HARD 90-800 EXTRA SLOW THIN 80-850 SLOW	HARD 90-800 EXTRA SLOW THIN 80-850 SLOW			
USCARE	cu HARD 90-800 STANDARD		20°C	60°C		10 min UNDE SCURTE			
	Fara praf		30 min	5 min		Incalziti 10 min dupa stratul final la distanta de 50 - 70 cm- temp. max. 90°C			
	Duritatea intaritorului		10 ore	30 min + 3 ore /20°C					
	Duritate finala		5 zile	30 min + 3 zile / 20°C					
ATENTIE		FOLOSITI ECHIPAMENT DE PROTECTIE	A SE VEDEA FISA DE SECURITATE DOAR PENTRU UZ INDUSTRIAL		VALABILITATE				
					SUPERB CLEAR 8100 24 LUNI /20°C	HARD 90-800 STANDARD, SLOW EXTRA SLOW: 18 LUNI /20°C FAST: 12 LUNI /20°C			