








**DATE TEHNICE**

**PROFISOFT LIGHT**

**CHIT DE UMLERE**

<b>PROPRIETATI</b>		
<p>CHITUL <b>PROFISOFT LIGHT</b> este un chit de umplere. Componentele speciale il fac perfect pentru slefuire si prelucrare mecanica sau manuala. Elasticitatea il face sa adere foarte bine pe suprafete de otel, aluminiu si tabla galvanizata.</p>		
<b>SUBSTRATURI</b>		
lamine poliesterice	se slefuieste uscat cu P80- P120 si se degreseaza apoi cu PLUS 780	
otel	se degreseaza, se slefuieste uscat cu P80–P120,se degreseaza din nou	
otel galvanizat	se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou	
aluminiu	se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou	
grunduri acrilice bicomponente	se degreseaza, se slefuieste uscat cu P220–P280, se degreseaza din nou	
vopsea veche	se degreseaza, se slefuieste uscat cu P220–P280, se degreseaza din nou	
<b>ATENTIE</b>		
<p>A nu se aplica direct pe grunduri reactive,pe produse nitrocelulozice si produse acrilice monocomponente. Chitul adera la toate tipurile de otel galvanizat.</p>		
<b>AMESTEC</b>		
	CHIT INTARITOR	<b>GREUTATE</b>
		100g
		2g
<b>TIMPUL DUPA COMBINARE</b>		
4 pana la 6 min la 20°C.		

USCARE		
20 pana la 30 min la 20°C. Timpul poate fi scurtat la 10 minute la maxim 60°C.		
ACOPERIRE		
Chituri poliesterice finale,spray-uri, grunduri acrilice si epoxidice.		
CONDITII DE APLICARE		
Se aplica la o temperatura minima de +10°C.		
APLICARE		
	Curatati si slefuiti suprafata	
	Degresati cu PLUS 780	
	Amestecati componentele pana ajungeti la o culoare uniforma. Componente: Adaugati 100g de CHIT PROFISOFT la 2g de INTARITOR. Timp:4 pana la 6minute la 20°C	
	Aplicati cu spaclul un strat de max.5mm.	
	Asteptati 20 pana la 30 minute (la 20°C)	
	INITIAL	FINAL
	P80- P120	P120- P240
CULOARE		
Galben		
COMPUSI ORGANICI VOLATILI (VOC)		
VOCII/B/b limit*=250g/l	90g /l	
* Pentru intreg amestecul		

<b>CURATAREA ECHIPAMENTULUI</b>	
THIN 850 diluant acrilic si solvent NC	
<b>CONDITII DE DEPOZITARE</b>	
A se pastra in incaperi racoroase, departe de surse de caldura si de foc deschis. Se vor evita razele directe ale soarelui.	
<b>TERMEN DE VALABILITATE</b>	
CHIT PROFISOFT LIGHT	12 luni /20°C
INTARITOR	18 luni /20°C
<b>PROTECTIA MUNCII</b>	
A se vedea FISA DE PROTECTIE A MUNCII	
<b>NOTE</b>	
Doar pentru uz profesional	
<b>ALTE INFORMATII</b>	
Numar de inregistrare: 000024104  Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale.	