

**Date tehnice**

**GRAVIT 620**

**Metal joints sealant – Mastic Pensulabil**

<b>PROPRIETATI</b>	
<p><b>GRAVIT 620 METAL JOINTS SEALANT (MASTIC PENSULABIL)</b>– este un produs monocomponent care se intareste datorita evaporarii diluantului. Serveste la etansarea imbinarilor din tabla, locurilor sudate si lipite. Nu curge, nu lasa zgaraieturi si are o buna aderenta pe tabla neacoperita cat si pe cea lacuita. Formeaza o pelicula foarte elastica, poate fi acoperita dupa uscare cu orice lacuri acrilice. Se da cu pensula.</p>	
<b>UTILIZARE</b>	
<p>GRAVIT 620 se foloseste pentru etansarea si acoperirea imbinarilor sudate, lipite sau suprapuse.</p>	
<b>PREGATIREA SUPRAFETEI</b>	
<p>A se indeparta rugina. Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si degresata inainte de aplicare.</p>	
<b>PROCEDURA</b>	
<p>Pentru aplicare se va folosi o pensula cu parul aspru. Surplusul de pasta se va indeparta cu ajutorul unui diluant pentru produse nitrocelulozice sau acrilice. Temperatura optima a aerului din incaperea de lucru este de la +5 la +35°C.</p>	
<b>TIMPUL DE USCARE</b>	
<p>Uscarea suprafetei Timpul de uscare</p>	<p>15 – 25 minute la 20°C si 55% umiditate Aprox. 2 mm/zi la 20°C si 55% umiditate</p>
<b>ACOPERIRE</b>	
<p>In functie de grosimea stratului, produsul poate fi acoperit dupa 1-3 ore.</p>	
<b>CULOARE</b>	
<p>Gri</p>	
<b>CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI (VOC)</b>	
<p>Limita VOC II/B/e* Continut actual VOC</p>	<p>840g/l 407g/l</p>
<p>* Pentru amestecul gata preparat conform Directivei UE 2004/42/EC.</p>	

<b>CURATAREA ECHIPAMENTULUI</b>	
THIN 850 diluant acrilic sau NC solvent.	
<b>CONDITII DE DEPOZITARE</b>	
A se pastra in locuri uscate si racoroase, departe de surse de foc si caldura. A se evita expunerea directa la razele solare.	
<b>TERMEN DE VALABILITATE</b>	
GRAVIT 620	12 luni/20°C
<b>PROTECTIA MUNCII</b>	
A se vedea datele din Fisa de Protectie a Muncii.	
<b>NOTE</b>	
Destinat numai pentru uz profesional.	
<b>OTHER INFORMATION</b>	
Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente si a unor cercetari de laborator indelungate. Noi garantam calitate superioara in conditiile unei stricte respectari a instructiunilor noastre si a manifestarii unei atitudini profesioniste fata de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele defectiuni daca rezultatul final al lucrului a fost influentat de factori independenti de controlul nostru. Daca este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale.	