








DATE TEHNICE

1K

CHIT MONOCOMPONENT

PROPRIETATI	
<p>Chitul acrilic monocomponent 1K este un chit de finisare. E utilizat in principal la acoperirea zgarieturilor mici si a deteriorarilor de pe suprafete inainte de lacuire. Se comporta foarte bine atat cu lacurile acrilice cat si cele de baza. Se recomanda sa se aplice numai in straturi subtiri si sa se slefuiasca cu hartie abraziva asemenea grundurilor acrilice.</p>	
SUBSTRATURI	
lamine poliesteric	se degreseaza,se slefuieste uscat cu P280–P360 si se degreseaza apoi cu PLUS 780
chituri poliesteric	se degreseaza,se slefuieste uscat cu P280–P360,se degreseaza din nou
grunduri acrilice monocomponente	se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou
grunduri acrilice bicomponente	se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou
vopsea veche,inclusiv vopseluri termoplastice	se degreseaza,se slefuieste uscat cu P280–P360, se degreseaza din nou
ATENTIE	
A nu se aplica direct pe produsele metalice	
USCARE	
15 pana la 30 min la 20°C. Timpul poate fi scurtat la 10 minute la maxim 60°C.	
EFICIENTA	
max. 30–50µm/strat	
ACOPERIRE	
Cele mai multe grunduri comerciale, vopseluri si lacuri.	

APLICARE	
	Curatati si slefuiti suprafata
	Degresati suprafata cu PLUS 780
	Aplicati cu spaclul Aplicati intotdeauna primul strat mai subtire pentru a acoperi defectiunile
	Asteptati 15-30 min intre aplicarile succesive ale chitului. Timpul de uscare depinde de temperatura si de grosimea stratului.
	Asteptati 15 pana la 30 minute la 20°C. Asteptati 10 minute la 60°C.
	Se slefuieste manual/mecanic cu hartie abraziva P280-P400
	Se slefuieste ud manual/mecanic cu hartie abraziva P400-P800
CULOARE	
Rosu	
CONTINUT DE COMPUSI ORGANICI VOLATILI (VOC)	
VOCII/B/b limit*=250g/l	430g/l
<ul style="list-style-type: none"> Pentru intreg amestecul 	
CURATAREA ECHIPAMENTULUI	
THIN 850 diluant acrilic, solvent NC	
CONDITII DE DEPOZITARE	
A se pastra in incaperi racoroase, departe de surse de caldura si de foc deschis. Se vor evita razele directe ale soarelui.	

TERMEN DE VALABILITATE	
1K	24 luni / 20°C
PROTECTIA MUNCII	
A se vedea FISA DE PROTECTIE A MUNCII	
NOTE	
Doar pentru uz profesional. Nu respecta regulile Directivei 2004/42/CE. Utilizarea in tarile Uniunii Europene dupa semnarea actului aditional al Directivei 1999/13/EC si a regulilor domestice implementate Directivei.	
ALTE INFORMATII	
Numar de inregistrare: 000024104 Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale.	