








DATE TEHNICE
EASY SAND
CHIT USOR

PROPRIETATI		
<p>CHITUL EASY SAND este un chit multifunctional. Produsul finit este un chit cu o densitate foarte mica datorita umpluturilor moderne. Acest chit se aplica usor, este perfect pentru slefuire si are o contractie buna la uscare. Gradul ridicat de aderență al produsului permite sa fie folosit atat pentru suprafete mari cat si mici. Se foloseste o cantitate mai mare de diluant datorita densitatii mai mici. Cantitatea de intaritor ar fi de 3%.</p>		
SUBSTRATURI		
lamine poliesterice	se slefuieste uscat cu P80-P120 si se degreseaza apoi cu PLUS 780	
otel	se degreseaza ,se slefuieste uscat cu P80–P120,se degreseaza din nou	
otel galvanizat	se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou	
aluminiu	se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou	
grunduri acrilice bicomponente	se degreseaza, se slefuieste uscat cu P220–P280,se degreseaza din nou	
vopsea veche	se degreseaza, se slefuieste uscat cu P220–P280,se degreseaza din nou	
ATENTIE		
<p>A nu se aplica direct pe grunduri reactive, pe produse nitrocelulozice si produse acrilice monocomponente. Chitul adera la toate tipurile de otel galvanizat.</p>		
MIXARE		
	<p>CHIT INTARITOR</p>	GREUTATE
		<p>100g 3g</p>
TIMPUL DUPA COMBINARE		
<p>3 pana la 6 min la 20°C.</p>		

USCARE		
20 pana la 30 min la 20°C. Timpul poate fi scurtat la 10 minute la maxim 60°C.		
ACOPERIRE		
Chituri poliesterice finale, spray-uri, grunduri acrilice.		
CONDITII DE APLICARE		
Se aplica la o temperatura minima de +10°C.		
APLICARE		
	Curatati si slefuiti suprafata	
	Degresati cu PLUS 780	
	Amestecati componentele pana ajungeti la o culoare uniforma. Componente: Adaugati 100g de CHIT EASY SAND la 3g de INTARITOR. Timp: 3 pana la 6 minute la 20°C	
	Aplicati cu spaclul un strat de max. 5mm.	
	20 pana la 30 min la 20°C	
	INITIAL	FINAL
	P80–P120	P120–P240
CULOARE		
Bej		
DENSITATE		
0.83–0.95g/ cm ³		
COMPUSI ORGANICI VOLATILI (VOC)		
VOCII/B/b limit*=250g/l	90g/ l	

<ul style="list-style-type: none"> Pentru intreg amestecul 	
CURATAREA ECHIPAMENTULUI	
THIN 850 diluant acrilic si solvent NC	
CONDITII DE DEPOZITARE	
A se pastra in incaperi racoroase, departe de surse de caldura si de foc deschis. Se vor evita razele directe ale soarelui.	
TERMEN DE VALABILITATE	
CHIT EASY SAND	24 luni /20°C
INTARITOR	18 luni /20°C
PROTECTIA MUNCII	
A se vedea FISA DE PROTECTIE A MUNCII	
NOTE	
Doar pentru uz profesional	
ALTE INFORMATII	
<p>Numar de inregistrare: 000024104</p> <p>Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale.</p>	