

## ULTRA KLARLACK 410 GLOSS

### Descriere:

KLARLACK 410 GLOSS este un lac acrilic cu proprietati de rezistenta la zgariere (SR). KLARLACK 410 ofera o stralucire finala deosebita. Lacul are o curgere usoara si un timp optim de uscare. Produsul este compatibil cu cele mai multe lacuri comerciale dar si lacuri pe baza de apa. Este rezistent la conditiile atmosferice si la razele ultraviolete.

### Proportia de combinare:

	Volum	Masa
ULTRA KLARLACK 410 GLOSS	2	100
INTARITOR KLARLACK	1	50
DILUANT EPOXIDIC SI ACRILIC	20%	18

### Articole complementare:

INTARITOR KLARLACK  
DILUANT EPOXIDIC SI ACRILIC

### Potlife:

Cca.90 min.la 20°

Vascozitate: DIN 4/ 20°C-16÷18 s

### Parametri de aplicare:

Duza Ø1.3÷1.4 mm

Presiune: 2÷4 bar


### Continut de compusi organici volatili:

VOCII/B/e limit\*=840g/l


VOC=570g/l

\*conform Directivei UE 2004/42/CE


**Procedura:** Lacul se aplica cu pistolul pe o suprafata uscata. Se face o pauza de 5-7 min. pentru fiecare strat (depinde de temperatura si grosimea stratului). Dupa 5 min. se pot aplica si celelalte componente.




2+1+20%




DIN 4/20°C  
16÷18s



2÷3x  
2÷4 bar  
Ø 1.3÷1.4 mm



5÷7min



14 h/20°C  
40 min/60°C

---

**Grosimea stratului:** 20÷25 µm/ strat

---

**Utilizare:** Utilizat pentru suprafete mari si mici. Nu este recomandata vopsirea intregii suprafete la aprox.28°C.

---

**Timp se uscare:** **Uscare libera:** 25 min la 20° C sau 5 min la 60°C  
**Intaritorul:** 14 h la 20°C sau 40 min la 60°C.  
**Final:** 7 zile la 20°C.

---

**Eficienta:** Amestecul complet (1set de lac + intaritorul aferent)  
acopera cca.12m<sup>2</sup> l/50 µm /strat.

---

**Culoare:** incolor

---

**Curatarea echipamentului:** diluant NC,  
diluant acrilic, diluant epoxidic

---

**Conditii de depozitare si termen de valabilitate:**

A se pastra in incaperi racoroase, departe de surse de caldura si de foc deschis.

Se vor evita razele directe ale soarelui.

ULTRA KLARLACK 410 GLOSS : 24 luni la 20°C.

INTARITOR KLARLACK HÄRTER: 12 luni la 20°C.

DILUANT ACRILIC SI EPOXIDIC: 24 luni la 20°C.

---

**Protectia muncii:** A se vedea Fisa de protectia muncii.

---

**Atentie:** Folositi ULTRA KLARLACK 410 doar cu intaritorul aferent. Folosirea altui intaritor poate reduce rezistenta UV si rezistenta chimica.

---

**Alte informatii:**

Numar de inregistrare: 000024104

Produsele noastre sunt rezultatul unei experiente și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru. Dacă este necesar faceți un test cu produsul pentru a vedea eventualele reacții la diferite materiale