



ULTRA PRIMER 500

GRUND EPOXIDIC

Descriere: Este un grund epoxidic anti-coroziv.Excelent aditiv pentru toate tipurile de substrat.Formeaza un strat puternic,durabil si elastic.

Substraturi:

- vopsea veche,
- chituri poliuretanic,
- lamine poliuretanic,
- otel,
- otel galvanizat,
- aluminu.

ATENTIE: Grundurile epoxidice nu ar trebui aplicate direct pe grundurile reactive.

Prepararea substratului:

- vopsea veche:se degreseaza si se slefuieste uscat cu hartie P220-P360,
- chituri poliesterice:se slefuieste final cu P240-P320,
- lamine poliesterice: se degreseaza si se slefuieste final cu P280,
- otel: se degreseaza si se slefuieste cu P120- P240,
- tabla galvanizata:se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou,
- aluminu: se degreseaza, se matuieste cu o laveta abraziva, se degreseaza din nou

Proportia de

combinare:	volum	masa
------------	-------	------

Versiunea de

umplere:	volum	masa
ULTRA PRIMER 500	2	100
INTARITOR EPOXIDIC PRIMER	1	30
DILUANT ACRILIC,EPOXIDIC	10-20%	5.5 -11

Cantitatea de diluant nu este calculata pe baza grundului.

Produse suplimentare: INTARITOR EPOXIDIC PRIMER; DILUANT ACRILIC ,EPOXIDIC

Potlife: Cca.5 ore la 20°C

Parametri de aplicare:

- Vascozitate:** DIN4/20°C-25-40s
- Duza:** Ø1.6-1.8mm
- Presiune:**2 – 4bar


Continut de compusi organici volatili:

VOC II/B/c limit*=540g/l
Actual VOC=510g/l


*conform Directivei UE 2004 /42/ CE

Procedura:



Aplicati 2 straturi ude, lasati sa se usuce 5-10 minute la 20°C. Timpul de uscare depinde de temperatura si grosimea stratului.




DIN 4/20°C
10002+1+10-20%25÷40s




5 h/20°C



2X, 2÷4 bar
Ø 1.6÷1.8 mm



5÷10min
1 h/60°C



12 h/20°C



P360—P500



P600-

Grosime:

40-60µm/ strat

Uscare:

12h la 20°C; 1h la 60°C pentru maxim doua straturi

Eficienta:

Amestecul(un set de grund+ intaritorul aferent) acopera
cca.7m² la o grosime de cca.80µm/strat

Recomandari:

Masina de slefuit:	P360÷ P500
Masina de slefuit:	P400÷ P500
Masina de slefuit pe ud:	P600÷ P1000
Masina de slefuit pe ud:	P800÷ P1000

Culoare:

Gri

Curatarea echipamentului:

solvent NC

Conditii de depozitare si termen de valabilitate:

A se pastra in incaperi racoroase, departe de surse de caldura si de foc deschis. Se vor evita razele directe ale soarelui.
GRUND EPOXIDIC PRIMER 500: 24 luni la 20°C
INTARITOR PRIMER: 24 luni la 20°C
DILUANT ACRILIC ,EPOXIDIC: 24 luni la 20°C.

Protectia muncii:

A se vedea FISA DE PROTECTIE A MUNCII

Alte informatii:

Numar de inregistrare: 000024104

Produsele noastre sunt rezultatul unei experient e  i a unor cercet ari de laborator  ndelungate. Noi garant m calitate superioar   n condi iile unei stricte respect ri a instruc iunilor noastre  i a manifest rii unei atitudini profesioniste fa a de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asum m responsabilitatea pentru eventualele defec iuni dac  rezultatul final al lucrului a fost influen at de factori independen i de controlul nostru. Dac  este necesar faceti un test cu produsul pentru a vedea eventualele reactii la diferite materiale